



CGM CIGIEMME S.p.A.

Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing



Codice Prodotto
01011400

N. Rif.
P4.14

**Product Data
Sheet**

POLVERE MAGNETICA P4.14

DESCRIZIONE PRODOTTO

La polvere magnetica rossa P4.14 a contrasto di colore è utilizzata per il controllo con particelle magnetiche a secco e permette l'ispezione sia in luce bianca sia in luce UV.

COMPOSIZIONE

Polvere di ferro a elevata permeabilità magnetica, atomizzata, trattata in forno all'idrogeno e accoppiata con pigmenti colorati e fluorescenti.

N.B.: Come tutti i prodotti CGM, la polvere magnetica P4.14 è strettamente verificata per garantire l'uniformità dei lotti, l'accertamento ottimale del processo e l'affidabilità dei controlli.

CARATTERISTICHE

- Pronta all'uso.
- Forma indicazioni ben visibili e nitide.
- Ottimo contrasto con la superficie in esame.
- Ottima mobilità delle particelle.

CONFEZIONAMENTO TIPO

- Barattoli da 5 kg
- Fusti metallici da 25 kg

APPLICABILITÀ

Ideale per il rilevamento di discontinuità superficiali e sub-superficiali tipo:

- Inclusioni.
- Paglie.
- Cricche di ritiro.

- Strappi.
- Ricalcature – Ripiegature.
- Fiocchi.
- Discontinuità di saldatura.
- Cricche di molatura.
- Cricche di tempra.
- Cricche di fatica.
- Fusioni.
- Forgiati.
- Saldature.
- Particolari con superficie rugosa.
- Particolari di grande dimensione.
- Controlli in servizio.

ISTRUZIONI PER L'USO

CONSIGLIO: operare sempre secondo una procedura autorizzata da un 3° livello in controllo con Particelle Magnetiche.

- Assicurarsi che il particolare da controllare sia pulito per evitare false indicazioni e contaminazione della sospensione magnetica.
- Utilizzare un dispositivo di applicazione della polvere come previsto dalla procedura di controllo.

Metodo in continuo

È il metodo normalmente richiesto dalle normative.

- Applicare la polvere magnetica in modo da formare una nube che si depositi sulla superficie del particolare in esame e contemporaneamente applicare la corrente di magnetizzazione.



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.cgm-cigiemme.com - Mail: cgmcgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.cgm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"





CGM CIGIEMME S.p.A.



Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing

- Arrestare l'applicazione della polvere magnetica prima d'interrompere il passaggio di corrente.
- Se l'accumulo di polvere è eccessivo, soffiare via delicatamente quella in eccesso.
- Ispezionare il particolare in luce bianca di intensità pari a quanto previsto da normativa.
- L'ispezione del particolare in esame può anche essere effettuata utilizzando un'idonea sorgente UV. Le eventuali indicazioni emetteranno una fluorescenza di colore arancione brillante.
- In seguito (anche dopo un certo tempo), applicare la polvere magnetica.
- Ispezionare il particolare in luce bianca di intensità pari a quanto previsto da normativa.
- L'ispezione del particolare in esame può anche essere effettuata utilizzando un'idonea sorgente UV. Le eventuali indicazioni emetteranno una fluorescenza di colore arancione brillante.

Metodo a magnetismo residuo

Questo metodo è ammesso solo in certi casi. Fare riferimento alla normativa da applicare.

- Applicare la corrente di magnetizzazione al

particolare da controllare.

- Dopo l'ispezione e prima della pulizia finale, è consigliabile smagnetizzare il particolare controllato al valore di magnetizzazione residua previsto dalla procedura di controllo. Questo garantisce anche una più facile rimozione delle particelle di polvere magnetica residue.

PROPRIETÀ E COMPARAZIONE PRODOTTI

	P4.10	P4.12	P4.14	P4.16	P4.18	P4.24
Colore	Grigio	Blu	Rosso	Nero	Giallo-verde	Giallo
Densità apparente ASTM B 212	3,40 g/cm ³	3,50 g/cm ³	3,60 g/cm ³	3,70 g/cm ³	3,70 g/cm ³	3,45 g/cm ³
Temperatura Max. di utilizzo	300°C	300°C	180°C	300°C	180°C	180°C
Granulometria media (D ₅₀) ISO 9934-2	90 µm	85 µm	75 µm	75 µm	75 µm	90 µm
Colore fluorescenza in UV	NA	NA	Arancione brillante	NA	Verde brillante	Giallo-verde brillante

Valori tipici.



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.cgm-cigiemme.com - Mail: cgmm@cgmm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.cgm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"





CGM CIGIEMME S.p.A.

Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing



RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE

Metodo CND	Controllo con particelle magnetiche visibili, metodo a secco
Stoccaggio	3 anni a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C, in luogo asciutto al riparo della luce diretta del sole
Mezzo di applicazione	Lancia polvere o dispositivi per asperione
Pulizia preliminare	Velnet/Solnet
Lampada UV	Labino
Accessori consigliati secondo normative ASTM E1444 ASTM E709 EN ISO 9934-2	Tubo da centrifuga – Carta a banda magnetica tipo 2000 – Blocco di riferimento di tipo 1 (MTU) – Blocco di riferimento di tipo 2 – Strisce laminate flessibili – Campione ad anello tipo AS 5282 e tipo Ketos 01 – Indicatore di campo a ottagono

CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE

- ASME V Art. 7
- ASTM E709
- ASTM E1444
- EN ISO 9934-2
- AMS 3040
- PMUC (certificato di conformità su richiesta)

SALUTE E SICUREZZA

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere tutte le informazioni relative alla salute e alla sicurezza. Tali informazioni sono riportate nella Scheda di Sicurezza, disponibile su richiesta.

Rev. 05 – 29/05/2024



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.cgm-cigiemme.com - Mail: cgm@cgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.cgm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"

